

MD UV Adhesive 20

Kasım 24

orta viskoz

Sıvı yapıştırıcının fiziksel özellikleri

Temel	metakrilat Ester
Renk	şeffaf
Viskozite 20°C	1.200-2.000 mPa.s
Özel yerçekimi @ 25°C	1,10
Kırıcı Endeks eski	1,48
Tedavi hız	3 saniye
Aynı zamanda kür derinliği	1,5mm
Tedavi Derinliği (x4 deneyim süresi)	2,5mm
Fikstür zamanı	10 saniye

Kürlenmiş yapıştırıcının fiziksel özellikleri

Doğru UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra tam güç elde edilir	
Termal genişleme katsayısı, ASTM D696, 1°K	100x10-6
Isıl iletkenlik katsayısı, ASTM C, W.mK	0,1
Sıcaklık direnci	-40°C ila 125°C
Elektriksel Özellikler	
Hacim direnci (ASTM D257), Ω cm	2x10 ¹⁵
Dielektrik Kırılma Dayanımı, ASTM D149) kv /m	50
Dielektrik sabiti ve kaybı	
(ASTM D150, DIN 53483, IEC 250, BC 4542)	Sabit/Kayıp
100 Hz	3,4/0,03
1-kHz	3,4/0,03
1-MHz	3,4/0,03

Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır, ancak hiçbir garanti vermezler.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Our information sheets and other publications are intended to provide advice based on the knowledge at our disposal. However, contents are not legally binding with regards to processing and application as these do not fall within our field influence. The right is reserved to make modifications in the interests of improvement or further development of the product.

Uygulamalar	- o İletişim elektroniği - o Tüketici elektroniği - o Otomotiv elektroniği - o Plastik ve cam işleme
Tanım	
MD UV yapıştırıcıları UV ışığından gelen radyasyon yoluyla reaksiyona girer. Daha sonra saniyeler içinde sertleşir. Cam gibi malzemelerin metalle net ve yüksek mukavemetli bağlanmasını sağlıyoruz. UV sertleştirme tekniği, sertleşme süresini serbestçe seçebilme avantajını sunar ve kısa sertleşme süreleri daha yüksek üretim hızına olanak tanır. Özel viskoziteler öyle mevcut için her tür başvuru .	
RoHS Uysal	
Ambalajlama	Ürün numarası
50 gr'lık 10 şişe	MUV.20.F50
12 şişe á 250 g	MUV.20.F250

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de